



Creteo® Repair CC 151

Фина шпакловка за бетон R2/XF4

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

Висококачествена полимерномодифицирана еднокомпонентна шпакловка, на минерална основа за запълване на неравности, всмукнатини, чакълени гнезда и егализиране на бетон преди следващо покритие.

За прилагане при възстановяване и заздравяване на бетонни елементи съгл. EN 1504, при които разтворът не е подложен на статично натоварване.

Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Свойства:

- Добро сцепление
- Незначително свиване
- Устойчивост на постоянна влага
- Нисък модул на еластичност
- Отлична ръчна и машинна обработка
- Устойчив на мраз и соли за размразяване XF4
- Устойчива на стареене
- Клас разтвор R2

Начин на обработка:



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000569334
ERGO	41733
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	48 Опак./палет
Разфасовка	25 Kg/опак
Зърнометрия	0 - 0,1 mm
Добив в литри	ок. 17 l/опак.
Разходна норма	ок. 1 kg/m ² /mm
Необходимо количество вода	ок. 4,8 l/опак.
Дебелина на слоя	> 1 - max. 4 mm
Плътност на пресен разтвор (EN 1015-6)	ок. 1.700 kg/m ³
Якост на натиск (1 d)	≥ 5 MPa
Якост на натиск (7 d)	≥ 10 MPa
Якост на натиск (28 d)	≥ 20 MPa
Якост на сцепление при опън (28 d)	≥ 0,8 MPa
Модул на еластичност	10,3 GPa 28 d
Сертификати от изпитване	Hartl Ges.m.b.H.Изпитан съгл. EN 1504-3
Наблюдение	Външно одитиране от акредитирана лаборатория. В лабораторията на нашите фабрики се извършва вътрешно заводски контрол, който гарантира постоянния състав на продукта.
Свободно свиване	< 0,6 mm/m
Проникване на хлориди	≤ 0,6 %



Creteo®Repair CC 151

Фина шпакловка за бетон R2/XF4

Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000569334
Устойчивост на температурни цикли	R2/≥ 0,8 MPa
Реакция на огън	A1
Съдържание на вода и твърди частици W/F	0,22

Основа на материала:

- Цимент
- Добавки за подобряване на обработваемостта
- Пресяти пясъци

Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C.
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Основа: Основата трябва да е суха, незамръзнала, абсорбираща, достатъчно грапава и товароносима, без изцветявания и разделителни вещества, като кофражни масла и др. Подготовката на основата трябва да е съгласно инструкцията „Поддържане и възстановяване на сгради и съоръжения от бетон и стоманобетон“. Бетонната основа трябва предварително да се намокря неколкостранно до пълно водонасищане.

Приготвяне: Фината шпакловка за бетон се разбърква с указаното количество вода с подходящ смесител до получаване на хомогенна маса.

Начин на обработка: Продуктите с марка CreteoRepair могат да се нанасят върху предварително подготвената основа по метода на мокро пръскане с подходяща машина с необходимото количество вода. Да се осигури компресор с дебит минимум 400 литра/минута. Повърхността може в рамките на времето за обработваемост да се изтегли и изпердаши. Липсващи участъци първо се репрофилират и накрая се нанася желаната дебелина. Работните фуги на основата се оставят задължително. Необходимо е подходяща дообработка съгласно стандарта.

Указания: Върху всички продукти за възстановяване CreteoRepair (R2, R3, R4) може да се нанесе всяка изпитана и одобрена система за повърхностна защита в съответствие с EN 1504-2. Хидрофобна импрегнация: CreteoRepair CC 171
Покритие, боя: Като боя за тунели CreteoRepair CC 173 и CreteoRepair CC 175 се изпитват съгласно техническите указания.
Като допълнителна обработка CreteoRepair CC 179 Защита от изпарения с повишена ефективно съдържание е особено подходящ, когато върху системата за защита на повърхността не се полага друго покритие.

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Указания за обработка: Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.

Съхранение: На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност: min. 12 месеца съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при температура +20 °C и относителна влажност 65 %. Дата на производство: виж опаковката.



Creteo® Repair CC 151

Фина шпакловка за бетон R2/XF4

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.