



## Creteo® Standard 990 - B20

Сух бетон

**Правни и технически указания:** При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

**Области на приложение:** За отливане на кофражни блокчета и по-малки закалени строителни елементи, фундаменти, цокли, укрепване на изкопи и др.  
Подходящ за паркови алеи и пешеходни алеи, за слабо натоварени транспортни зони при входи на къщи и имоти.

**Свойства:**

- Лесно се уплътнява
- Пластична обработка

**Начин на обработка:**



Технически данни				
SAP-Art. Nr.:	2000832867	142677	2000152035	2000152033
ERGO	38235			
Вид опаковка (ОП)				
Единици на пале	42 Опаки./палет (SI)		42 Опаки./палет (SI)	
Разфасовка	25 Kg/опаки	40 Kg/опаки	40 Kg/опаки	1.000 Kg/опаки
Зърнометрия	0 - 4 mm			
Добив в литри	ок. 12,5 l/опаки		ок. 20 l/опаки	ок. 500 l/тон
Добив/покривност	ок. 12,5 l/опаки		ок. 20 l/опаки	ок. 500 l/тон
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.			
Необходимо количество вода	ок. 2,6 l/опаки		ок. 4,4 l/опаки	ок. 110 l/опаки
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K			
Якост на натиск (28 d)	≥ 20 MPa			
Класове по въздействие	X0			
Класове по консистенция	F2			
Съдържание на хлориди	≤ 0,1 %			
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.			

**Основа на материала:**

- Цимент
- Пресяти пясъци
- Добавки за подобряване на обработваемостта

**Условия по време на обработка:** По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.  
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагряване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

**Приготвяне:** Бетон: една торба се смесва с чиста вода в бетонобъркачка или в принудителен смесител за около 2 минути.  
След изливане бетонът се трамбова с подходящ метод (струпване, вибриране...)

**Съвети за безопасност:** Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.



## Creteo® Standard 990 - B20

Сух бетон

<b>Указания за обработка:</b>	<p>Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.</p> <p>Контролиране на прясно произведен бетон се извършва чрез следните параметри: определяне консистенцията на пресния бетон по слягане на конуса, консистенция на пресния разтвор, плътност и якост, тествани върху кубово тяло.</p> <p>Бетон след добавяне на водата трябва да се обработи в рамките на 1 час.</p>
<b>Съхранение:</b>	<p>На сухо място, върху дървени скари.</p> <p>12 месеца от датата на производство (виж печата на опаковката). Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% относ. влажност.</p>
<b>Общи указания:</b>	<p>С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.</p> <p>Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.</p> <p>Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.</p> <p>Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.</p> <p>Актуални технически карти може да намерите на <a href="http://www.roefix.com">www.roefix.com</a> или да поискате от търговския представител.</p>