



## Creteo® Gala CC 632

Разтвор за каменна зидария

**Правни и технически указания:** При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

**Области на приложение:** За полагане и зидане на изкуствен и естествен камък.  
Към продукта на строителния обект да не се добавят агрегати и други добавки.

**Свойства:**

- хидравлично свързващ
- Намалена склонност към изцветяване
- Мразоустойчиво

**Начин на обработка:**



| Технически данни                        |   |
|---|---|
| SAP-Art. Nr.:                           | 2000148305  |
| ERGO                                    | 41444   |
| Вид опаковка (ОП)                       |   |
| Единици на пале                         | 42 Опак./палет  |
| Разфасовка                              | 25 Kg/опак  |
| Зърнометрия                             | 0 - 4 mm  |
| Добив в литри                           | ок. 12,5 l/опак.  |
| Разходна норма                          | ок. 2.000 kg/m <sup>3</sup>   |
| Необходимо количество вода              | ок. 3 l/опак.   |
| Плътност на пресен разтвор (EN 1015-6)  | ок. 2.250 kg/m <sup>3</sup>   |
| Якост на натиск (28 d)                  | 25 MPa  |
| Класове по въздействие                  | XF1   |
| Сертификати от изпитване                | Външно одитиране от акредитирана лаборатория. В лабораторията на нашите фабрики се извършва вътрешно заводски контрол, който гарантира постоянния състав на продукта. |
| Температура на основата                 | > 5 °C  |
| Реакция на огън                         | A1  |
| Съдържание на вода и твърди частици W/F | 0,12  |

**Основа на материала:**

- Цимент
- Естествен трас

**Условия по време на обработка:** По време на обработката и фазата на съхнене температурата на въздуха и околната среда не трябва да бъде под +5 °C и над +30 °C.  
При температури на основата, материала и въздуха над +30 °C се намалява времето на обработка.  
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи) и допълнително овлажняване (дъжд).

**Съвети за безопасност:** Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

**Указания за обработка:** Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.



## Creteo® Gala CC 632

Разтвор за каменна зидария

---

**Съхранение:** На сухо място, върху дървени скари.  
минимум 12 месеца, съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °С,  
65 % относ. влажност.

---

**Общи указания:** С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.  
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.