



## Creteo®Inject 995 fein

Инжекционен разтвор

**Правни и технически указания:** При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

**Области на приложение:** Като анкериращ разтвор за замонолитване на плътни, увиснали или предварително напрегнати скални анкери или скални дюбели. Разтвор за отливане на фундаменти и анкерирание на машини, турбини и др.  
Като инжекционен разтвор за замонолитване на слаби или предварително напрегнати анкери, пилоти или микроколони.  
При сулфатосъдържащи водоеми подложени на въздействие от цимент може да се достави CreteoInject 995 fein със сулфатостойчив цимент.  
Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

**Свойства:**

- Способност за набъбване
- Незначително свиване
- Тиксотропен

**Начин на обработка:**



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	140727
ERGO	40727
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	36 Опак./палет
Разфасовка	40 Kg/опак
Зърнометрия	0 - 0,25 mm
Добив в литри	ок. 24 l/опак.
Добив/покривност	ок. 24 l/опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Необходимо количество вода	ок. 6,5 l/опак.
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K
Якост на натиск (28 d)	≥ 40 MPa
Консистенция на пресен разтвор	200 mm
Сертификати от изпитване	НИИСМ, София

**Основа на материала:**

- Минерални пълнители
- Добавки за подобряване на обработваемостта

**Приготвяне:** Една торба се смесва със зададеното количество чиста вода с помощта на подходяща машина или бъркалка до получаването на хомогенна, без бучки смес за изпомпване. За изпомпване и инжектиране могат да се използват всички шнекове с по-бърз ход и бутални помпи, които съответстват на изискванията по проект.

**Съвети за безопасност:** Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

**Указания за обработка:** Продуктите CreteoInject могат да се полагат и от високо поради тиксотропната си консистенция.



## Creteo® Inject 995 fein

Инжекционен разтвор

---

**Съхранение:** минимум 12 месеца, съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °С, 65 % относ. влажност.

---

**Общи указания:** С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.  
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.