



Creteo® Standard 999

Beton/ Dysheme C20/25 - CT C20-F4

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.


Fushat e përdorimit:

Për ndërtimin e pllakave të dyshemesë, themeleve të vogla, linjave të dymve dhe dritareve, mureve të kopshtit, si dhe dyshemeve lidhës dhe të rrjedhshëm

Karakteristikat:

• Beton: Përpunim plastik

Përpunimi:



Të dhëna teknike

| | |
|--|---|
| SAP-Art. Nr.: | 2000569289 |
| NAV-Art. Nr.: | 138425 |
| Lloji i paketimit | |
| Njesi per palete | 48 Nj./Pal |
| Sasi për njësi | 25 kg/Nj. |
| Kokrrizimi | 0 - 4 mm |
| Sasi boje per litër | ca. 12,5 l/Nj. |
| Konsumi | ca. 550 l/t |
| Konsumi i ujit | ca. 12,5 l/Nj. |
| Udhëzime për përdorimin | Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit. |
| Dëndësia në gjendje të papërpunuar | ca. 1.966 kg/m ³ |
| Masa vëllimore e llaçit të freskët (EN 1015-6) | ca. 2.200 kg/m ³ |
| Dendësia e shtresës niveluese (B3345) | ca. 1.700 kg/m ³ |
| Kapaciteti termik | ca. 1 kJ/kg K |
| Forca në shtypje (28 d) | ≥ 25 MPa |
| Forca në përkulje | ≤ 4 MPa |
| Moduli-E | ca. 30 GPa |
| Klasa e konsistencës | F3 |
| Përmbajtje e kloridit | ≤ 0,1 % |
| Këshilla për paketimin | Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë. |
| Reaksioni ndaj zjarrit | Klasa A1 |
| Përmbajtja e substancave të ujit. | ca. 0,13 |
| Pesha | 25 kg |

Baza e materialit:

- Çimento
- Rërë e fraksionuar
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit



Creteo[®] Standard 999

Beton/ DysHEME C20/25 - CT C20-F4

| | |
|----------------------------------|---|
| Kushtet e punimit: | Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5 °C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu. |
| Përgatitja: | Pas derdhjes mbi sipërfaqe, betoni duhet të përhapet në menyër të barabartë, duke përdorur sistemet e duhura (duke e shpuar, me vibrim, etj.) Sasia e nevojshme e ujit (Beton) 2,7 l/30 kg |
| Përpunimi: | Një përzjerrje më e saktë mund të arrihet me një makineri përzjerrëse - betoniere. |
| Këshilla në rast reziku: | Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda. |
| Këshilla për përpunimin: | Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. ROFIX 999 pas perzierjes me ujë duhet që të përdoret dhe punohet brenda një ore. |
| Magazinimi: | Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti. |
| Këshilla të përgjithshme: | Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkohë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. |