



## Fixit 670

Rinzaffo a base calce e cemento



**Impiego:** Fixit 670 è un rinzaffo a base calce e cemento indicato per migliorare l'aderenza dello strato di intonaco successivo. Consente inoltre di migliorare il comportamento di assorbimento del sottofondo e di proteggere la muratura dalle intemperie. Deve essere utilizzato su sottofondi sufficientemente resistenti quali, mattoni in terracotta, mattoni silico calcareo e mattoni di cemento. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

**Caratteristiche:**

- Puramente minerale
- Buona aderenza
- Applicabile a macchina
- Crea un supporto ruvido per l'intonaco

**Lavorazione:**



Dati tecnici		
Cod. art.	181011670	181022670
Stabilimento		Weiach
Imballaggio		
Unità per bancale	25 unit/Pal.	
Quantità per unità	40 kg/cf.	1'000 kg/cf.
aggiunta d'acqua	8 - 9 l/sacco	
Consumo	5-8 kg/m <sup>2</sup>	
Resa	ca. 0,6 l/kg	
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Spessore	min. 3 mm	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	≥ 1'500 kg/m <sup>3</sup>	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 11 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 3 N/mm <sup>2</sup>	

**Composizione:**

- Leganti: calce idraulica, calce idratata bianca, cemento
- Aggregati: sabbie silico calcareo e di cava, granulometria 0 - 3 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, la norma SIA 242 „Lavori di intonacatura e di costruzione a secco“ e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Miscelare il materiale e applicare a cazzuola o a macchina. Inumidire preliminarmente i sottofondi molto assorbenti.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Eliminare eventuali strati sinterizzati prima di proseguire i lavori. Su superfici in beton, utilizzare Fixit 346 Ponte d'aderenza al quarzo speciale, invece di Fixit 670.



## Fixit 670

Rinzaffo a base calce e cemento

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.